

RAVENOL EPX 85W-140

трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 85W-140

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1223211-001



4 L

Продукт коду:
1223211-004
Продукт коду:
1223211-004-01-999
Штрихкод:
4014835738393



10 L

Продукт коду:
1223211-010
Продукт коду:
1223211-010-01-999
Штрихкод:
4014835738348



20 L

Продукт коду:
1223211-020
Продукт коду:
1223211-020-01-999
Штрихкод:
4014835738324



20 L, eco box

Продукт коду:
1223211-B20



60 L

Продукт коду:
1223211-060
Продукт коду:
1223211-060-01-999
Штрихкод:
4014835738362



208 L

Продукт коду:
1223211-208
Продукт коду:
1223211-208-01-999
Штрихкод:
4014835738386



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1223211-D28



1 000 L

Продукт коду:

1223211-700

RAVENOL EPX 85W-140 GL-5 – Германияда өндүрүлгөн минералдык трансмиссиялык май, жогорку деңгээлде тазаланган минералдык базалык май жана атайын EP (Extreme Pressure) кошумча заттардын комплекси негизинде иштелип чыккан.

Бул май жеңил жана жүк ташуучу унаалардын, жолтандабас жана атайын техниканын берүүлөр кутуларын жана трансмиссиялык түйүндөрүн ишенимдүү коргойт. Экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде ачык карьердик шарттарда пайдаланылган транспорт каражаттары үчүн да ылайыктуу.

Курулуш жана жүк ташуучу техниканын түйүндөрүн жогорку өзгөрмө жүктөм шарттарында узак мөөнөттүү коргоону камсыз кылат. API GL-5 сапат деңгээлин талап кылган заманбап берүү кутулары, дифференциалдар, раздаткалар, арткы гипоиддүү берүүлөр жана башка трансмиссия элементтери үчүн колдонууга арналган.

RAVENOL EPX 85W-140 GL-5 колдонуу камсыздайт:

- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Дат басуудан жана коррозиядан мыкты коргоо
- Көбүктөнүүнү алдын алуу
- Мыкты антизадирдик (жабышуудан коргоочу) касиеттер
- Төмөн катып калуу температурасы
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу жүрүм-турум

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5	
Талаптарга жооп берет	CS 3000B, Ford SQ-M2C 9002-A, MAN 342 Type M1, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	
Спецификацияларга туура келет	MIL-L-2105 D	
Туура келет	GM	
Тығыздык 20°Сде	894 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	26.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	355 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	99	DIN ISO 2909
Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -12°Сде	55.000 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	224 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, MAN 342 M1, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	

ОЕМ аналогдору

Alpine

100781, 0100781, 0100783, 100783, 100784, 0100784, 100785, 0100785

DAF

1660042, 1697549, 1660044, 1678855, 1732360, 1660043, 1699595, 1699595G

General Motors

89021799

Hyundai Motor

0220000420

Hyundai XTeer

1041432

Scania

1892412, 1892415, 1892413, 1892414, 1892416

Volvo

1161936, 1161937, 1161279

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1223211-001-01-400	
	1223211-001-01-999	
	1223211-001-06-999	
10 L	1223211-010-01-999	
20 L	1223211-020-01-000	4014835646520
	1223211-020-01-400	2200000031662
		2200000033048
20 L, ecobox	1223211-B20-01-888	
60 L	1223211-060-01-000	4014835646568
208 L	1223211-208-01-000	4014835646582
		2200000042859