

Автоспорт үчүн тормоз суюктугу RAVENOL Racing Brake Fluid R325+

Синтетикалык

500 ml



Продукт коду:

1350604-500

Продукт коду:

1350604-500-01-000

Штрихкод:

4014835817456

RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ – автоспорттогу жогорку термикалык жүктөмдөр үчүн атайын иштелип чыккан тормоз суюктугу. Сапаты боюнча DOT 4 гана эмес, DOT 5.1 деңгээлинен да кыйла жогору. Суюктуктун кайноо коркунучун жоёт. Рецептурасы жогорку сапаттагы гликоль-эстер технологиясынын негизинде түзүлгөн.

Атайын тандалган кошулмалар комплекси жогорку температуралар жана экстремалдуу жүктөмдөр шартында коопсуздукту камсыздайт. Кайноо температурасы абдан жогору, бул авто жана мото спорттук техниканын шарттарында колдонууга эң ылайыктуу. Кыйын шарттардагы жарыштарда эң жогорку натыйжаларды камсыздайт. Жогорку температурада туруктуулугу мыкты.

Гидравликалык тормоз жана муфтанын жеткиликтүү системалары үчүн, ошондой эле спорттук тормоз жана муфта гидросистемалары үчүн ылайыктуу.

Башка тормоз суюктуктары менен аралаштырууга **БОЛБОЙТ!**

Автоунааларда LHM тибиндеги минералдык тормоз суюктугу талап кылынган учурларда колдонууга **ЖАРАМСЫЗ**. Суюктукту тандоодо жана колдонууда техника өндүрүүчүсүнүн көрсөтмөлөрүн так сактоо зарыл.

Racing Brake Fluid R325+ колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- ABS системасынын оптималдуу иштешин
- Химиялык туруктуулукту
- Жогорку майлоочу жөндөмдүүлүктү
- Тормоз системасынын компоненттерине карата нейтралдуулукту
- Төмөн температурада да жакшы агымдуулукту
- Ушул класстагы бардык суюктуктар менен аралаштырууга мүмкүндүк

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DOT 4, DOT 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704	
Тыгыздык 20°Сде	1078 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	2.59 mPa*s	ASTM D445
Илешкектүүлүк -40°Сде	1495 cSt	ASTM D445
Кайноо температурасы	328 °C	FMVSS 116
Муздуу суюктуктун кайноо температурасы	204 °C	FMVSS 116
Жогорку температурадагы туруктуулук	-1 °C	FMVSS 116
Химиялык туруктуулук	1 °C	FMVSS 116
Учуп кетүү	50 %w/w	FMVSS 116
-40°Сде агымдуулук	i.O., 4s	FMVSS 116
-50°Сде агымдуулук	i.O., 7s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети - 40°Сде	тунуктун, 5s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети +60°Сде	Тунуктун	FMVSS 116
-40°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
+60°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
Суунун курамы	0.2 %	DIN 51777-1
Цинктелген темирге тийгизген таасири	0.03 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Болотко коррозияга туруктуулук	0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Алюминийге кычкылданууга туруктуулук	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Чоюнга коррозияга туруктуулук	-0,10 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Латунга коррозияга туруктуулук	-0.04 mg/cm ²	FMVSS 116
Медине коррозияга туруктуулук	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Тууралуу чөкмө бөлүнүү	0.05 %	FMVSS 116
pH көрсөткүчү	7.51	FMVSS 116
Резинанын диаметринин өзгөрүшү	0.03	FMVSS 116
Катуулуктун өзгөрүшү	-4 °IRHD	FMVSS 116
Сырткы көрүнүшү	i.O.	FMVSS 116

аты	Мааниси	Аудит
SBR резинасына туруктуулук 70°Сде, Өзгөрүү	0.76 mm	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 120°Сде, Өзгөрүү	1.05 mm	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 70°Сде (SAE J1703 талабы), Катуулук	-1 IRHD	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 120°Сде, Катуулук	-2.5 IRHD	FMVSS 116
FMVSS 116 (DOT) спецификациялары	DOT-4	

OEM аналогдору

BRP
779152

Land Rover
LR067409, T2R13675

Nissan
KN91041001EU, KN91041001, KN9104100111

Toyota
A04300000