

RAVENOL DOT 5.1

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1350612-001



20 L

Продукт коду:
1350612-020

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704	
Тыгыздык 20°Сде	1069 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	2.16 mPa*s	ASTM D445
Илешкектүүлүк -40°Сде	810 cSt	ASTM D445
Кайноо температурасы	271 °C	FMVSS 116
Муздуу суюктуктун кайноо температурасы	187 °C	FMVSS 116
Жогорку температурадагы туруктуулук	0 °C	FMVSS 116
Химиялык туруктуулук	1 °C	FMVSS 116
Учуп кетүү	68 %w/w	FMVSS 116
-40°Сде агымдуулук	i.O., 2s	FMVSS 116
-50°Сде агымдуулук	i.O., 4s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети - 40°Сде	тунуктун, 2s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети +60°Сде	Тунуктун	FMVSS 116
-40°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
+60°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
Суунун курамы	0.1 %	DIN 51777-1
Цинктелген темирге тийгизген таасири	-0.01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Болотко коррозияга туруктуулук	-0.004 mg/cm ²	FMVSS 116
Алюминийге кычкылданууга туруктуулук	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Чоюнга коррозияга туруктуулук	-0,01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Латунга коррозияга туруктуулук	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Медине коррозияга туруктуулук	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Цинкке коррозияга туруктуулук	0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Тууралуу чөкмө бөлүнүү	0.05 %	FMVSS 116
pH көрсөткүчү	7.3	FMVSS 116
Резинанын диаметринин өзгөрүшү	0.03	FMVSS 116

аты	Мааниси	Аудит
Катуулуктун өзгөрүшү	-6 °IRHD	FMVSS 116
Сырткы көрүнүшү	i.O.	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 70°Сде, Өзгөрүү	0.44 mm	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 120°Сде, Өзгөрүү	0.72 mm	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 70°Сде (SAE J1703 талабы), Катуулук	-2 IRHD	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 120°Сде, Катуулук	-3 IRHD	FMVSS 116
Жаратылыш резинасына ISO 4925 боюнча 70°Сде туруктуулук, Өзгөрүү	0.42 mm	FMVSS 116