

# RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2

Полностью синтетическое



**100 г**

Артикул:

**1340125-100**

Артикул:

1340125-100-04-999

Штрих-код:

4014835756793



**180 кг**

Артикул:

**1340125-180**



**400 г**

Артикул:

**1340125-400**

Артикул:

1340125-400-04-999

Штрих-код:

4014835756748



**1 кг**

Артикул:

**1340125-001**



**25 кг**

Артикул:

**1340125-025**

Артикул:

1340125-025-03-999

Штрих-код:

4014835756786

## Характеристики

| Наименование                                              | Значение                                      | Аудит        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Соответствует спецификациям                               | DIN 51502 KPFE2K-60, ISO 6743-9: ISO-L-XECEB2 |              |
| Цвет                                                      | Чёрный                                        | визуальный   |
| Загуститель                                               | Литиевое мыло                                 | DIN 51757    |
| Присадки                                                  | дисульфид молибдена                           | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                                | 2                                             | DIN 51818    |
| Классификация продуктов                                   | KPFE2K-60                                     | DIN 51502    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C                          | 140 mPa*s                                     | DIN 51562-1  |
| Рабочая температура                                       | -60 / +120 °C                                 | DIN 51825    |
| Рабочая температура (кратковременно)                      | 160 °C                                        | DIN 51757    |
| Пенетрация, 60 циклов                                     | 265-295                                       | ISO 2137     |
| Тест защиты от коррозии, камера влажности                 | 0                                             | DIN 51802    |
| Температура каплепадения                                  | 180 °C                                        | DIN ISO 2176 |
| Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч                     | 1                                             | DIN 51811    |
| Водонепроницаемость (3 часа/90°C)                         | 1-90 °C                                       | DIN 51807-1  |
| VKA Нагрузка сваривания (четырёх шариковая машина трения) | 3200 N                                        | DIN 51350-4  |
| VKA Износоустойчивость (четырёх шариковая машина трения)  | 0.56 mm                                       | DIN 51350-5  |
| Вязкость, кинематическая, при 40°C                        | 20 mm²/s                                      | DIN 51562-1  |

## Аналоги OEM

### Yamalube

ACCSMBGRSE14, ACCSMBPF14CS, ACCSYNPFGR, ACCSYNPFGR00